

CASA ITALIA CONCRETE 47

Rivestimento materico decorativo acril-silossanico per esterno ed interno

775.110.769.000.00

Informazioni Generali	<p>Rivestimento decorativo per esterno ed interno ad effetto “cemento”. La sua formulazione conferisce una durezza del film inalterata nel tempo. Con grana calibrata di 0,4-0,7mm, contiene speciali additivi indicati per resistere agli attacchi di alghe e muffe.</p> <p>Come tutti i prodotti CASA ITALIA è 100% “Made in Italy”.</p>
Utilizzi	<p>Il prodotto è applicabile su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta.</p> <p>Le superfici dovranno essere adeguatamente preparate seguendo quanto enunciato nel paragrafo seguente “Preparazione del supporto”.</p>
Confezioni	4 Kg, 20 Kg
Resa	<p>12/14 mq per latta da 20 Kg 2,5/2,8 mq per latta da 4 Kg</p> <p>(la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).</p>
Diluizione	Prodotto pronto all’uso.
Strumenti di applicazione	<p>Fratteggio in acciaio inossidabile a bordi arrotondati N.B. La misura dell’attrezzo determina l’effetto spatolato finale.</p>
Agitazione	<p>Agitatore meccanico o agitazione manuale.</p> <p>Si consiglia di eseguire manualmente una parziale miscelazione incorporando il colorante nel prodotto, prima di agitare con agitatore meccanico.</p> <p>Per miscelare correttamente latte da 20 Kg è consigliato l’utilizzo di frusta.</p> <p>Se la base si presenta particolarmente densa, agitare, prima di aggiungere il colorante.</p> <p>In caso di colorazione assicurarsi di utilizzare confezioni di base e di colorante appartenenti allo stesso lotto onde evitare eventuali differenze di tinta.</p>
Preparazione del Supporto	<p>È di fondamentale importanza un’attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell’operatore che esegue il lavoro di verniciatura. Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare CONCRETE 47 su supporti sicuramente stabilizzati e opportunamente preparati. Se si tratta di un ripristino di opere murarie precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie pitture siano fortemente ancorati al fine di poter sopportare l’applicazione e l’adesione della finitura. Qualora queste condizioni non fossero rispettate, prima di applicare CONCRETE 47, procedere con l’asportazione meccanica di tutti gli strati di vecchie pitture scarsamente ancorate. Se si tratta invece di supporti minerali mai trattati, assicurarsi che siano ben puliti e, se necessario, rimuovere accuratamente polveri superficiali, incrostazioni formatesi col tempo (salnitro, etc.), sporco, unto e grasso.</p> <p>In presenza di muffe, alghe o muschi trattare con RISANA (Cod.3852911290).</p>

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l’osservanza delle prescrizioni d’uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

	<p>Su intonaci molto porosi, tipo intonaco a gesso e malta o cemento isolare con il fondo con ISOGEL (Cod.3852204090).</p> <p>In caso di lavorazioni su superfici interne sfarinanti, applicare preventivamente JOLLY FIX ACRILICO (3852201091) diluito 1:3 con acqua.</p> <p>Infine, prima di procedere con la finitura applicare una mano di DECOR FONDO GRIP (775191A6000101).</p>
Pulizia attrezzi	Acqua tiepida e sapone
Sistema di applicazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trattare il supporto come descritto nella sezione "Preparazione del supporto". 2. Applicare una prima mano di CONCRETE 47 con una spatola in acciaio. 3. Successivamente stendere una seconda mano con movimenti verticali. 4. Infine, su superficie non completamente asciutta lavorare in verticale con fratazzo inox, nebulizzato con acqua il supporto, per ottenere un effetto dilavato.
Colori	BIANCO/BASE 1.
Temperatura di applicazione	Min 5°C max 35°C
Essiccazione	<p>1-2 ore fuori polvere, 12-24 ore completa.</p> <p>(23°C - 65%RU) [variabile in funzione dello spessore applicato]</p>
Tempo di sovrapplicazione	<p>Essiccazione in profondità 24 ore. Riverniciabile dopo ca. 72 ore. Le tempistiche sono da considerarsi tali in condizioni ambientali ottimali (temp. +5°C / +30°C, UM < 70%).</p>
Stoccaggio	<p>Conservare nel contenitore originale ed integro, in ambienti riparati a temperatura compresa tra 10° e 35°C. Non esporre al gelo ed in prossimità di fonti di calore.</p>
Composti Organici Volatili (VOC - dir. 2004/42/CE)	<p>Cat. A/I: limite previsto 200 g/l Questo prodotto contiene massimo 10 g/l di COV</p>
Sistema di colorazione	<p>L'applicazione del prodotto influisce sull'intensità finale del colore, pertanto, si consiglia un test preventivo.</p> <p>Se la base si presenta particolarmente densa, agitare la sola base prima di aggiungere il colorante.</p> <p>Si consiglia di eseguire manualmente una parziale miscelazione incorporando il colorante nel prodotto, prima di agitare con agitatore meccanico.</p> <p>Per miscelare correttamente latte da 20 Kg è consigliato l'utilizzo di frusta.</p> <p>Il colorante aggiunto al prodotto potrebbe abbassare temporaneamente la viscosità, pertanto, è consigliabile lasciare riposare il prodotto colorato per una notte, prima di procedere con l'applicazione.</p> <p>Se il lavoro riguarda ampie superfici del medesimo colore, si consiglia di utilizzare per la colorazione contenitori dello stesso lotto di produzione.</p> <p>Prima di procedere con l'applicazione del prodotto, si consiglia di verificarne la corretta agitazione e conseguente omogeneità di tinta.</p>

È consigliato l'uso del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione.
Le compatibilità con coloranti diversi da quelli previsti dalla gamma Casati non sono garantite.
Ogni cliente potrà scegliere la tinta che preferisce, dalla apposita cartella dedicata.
I colori proposti sono da intendersi puramente indicativi.

Può provocare una reazione allergica cutanea.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Attenzione in caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
Leggere l'etichetta prima dell'uso.

Istruzioni sulla
sicurezza

Contiene: 2-metil-2H-isotiazol-3-one
4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one
2-ottil-2H-isotiazol-3-one
2-metil-1,2-benzotiazol-3(2H) -one
1,2-Benzoisotiazol-3 (2H) -one